

# KLEIBERIT 304.1

## Wasserfester PVAC-Klebstoff

**Zweikomponenten-Klebstoff mit farblosem Härter für wasserfeste Verleimungen nach DIN/EN 204, Verleimqualität D4.**

## Anwendungsgebiete

- Fenster-, Türen-, Leimholzplatten- und Elementefertigung aus Nadel-, Laub- und Exotenhölzern
- Verleimung von Schichtstoffplatten

## Verleimungsarten

- Kalt-, Warm- und Hochfrequenzverleimung von Keilzinken, Zapfen, Brettfugen und der Fensterkantellamellierung

## Eigenschaften der Verleimung

- KLEIBERIT 304.1 mit Härter 304.3 entspricht nach DIN EN 204, Verleimqualität D4 (Prüfbericht Nr. 16-000922-PR02 / 21.04.2016)
- KLEIBERIT 304.1 mit Härter 304.3 geprüft nach EN 14257 (WATT 91) (Prüfbericht Nr. 2615238 / 02.02.2016)
- Hohe Bindefestigkeiten
- Zäh-elastischer, werkzeugschonender Leimfilm

## Eigenschaften des Klebstoffes

**Leim:** PVAC-Dispersion  
**Härter:** Aluminiumchlorid-Lösung  
**Klebstoffansatz:** 304.1 + 5 Gew.tl. 304.3

**Dichte der Mischung, 20 °C:** ca. 1,12 g/cm<sup>3</sup>

**pH-Wert der Mischung:** ca. 5

**Farbe der Mischung:** weiß

**Konsistenz der Mischung:** mittelviskos

**Viskosität bei 20 °C (am Tage der Herstellung)**

**-Brookfield RVT Sp.6/20 Upm:**

304.1 16.000 ± 3.000 mPa·s

304.1 + 5 Gew.Tl. 304.3 ca. 10.000 mPa·s

**Weißpunkt der Mischung:** ca. +7 °C

## Kennzeichnung:

**304.1:** Siehe unser Sicherheitsdatenblatt

**304.3:** Siehe unser Sicherheitsdatenblatt

## Verarbeitungsgeräte

- Manuell mit Pinsel, Spachtel oder Leimroller
- Leimauftragsmaschinen
- Beleimvorrichtung für Zapfen und Zinken

**Auftragsgeräte müssen aus V2A-Stahl oder Kunststoff sein.**

## Verarbeitung

**Klebstoffansatz allg.:** 304.1 + 5 GT 304.3

**Für Hochfrequenz:** 304.1 + 6 GT 304.3

Zum Mischen eine Bohrmaschine oder ein Rührwerk mit Rührflügel oder Dispergierscheibe verwenden.

**Topfzeit bei 20 °C:** ca. 1 Woche  
 Höhere Leimtemperatur verkürzt die Topfzeit

**Verarbeitungstemperatur:** 18 - 20 °C  
 nicht unter +10 °C verarbeiten

Die zu verleimenden Materialien müssen staub-, öl-, fettfrei und klimatisiert sein.

**Holzfeuchte Fensterkantelfertigung:** 10 - 15 %

**Holzfeuchte für den Innenbereich:** 8 - 12 %

**Auftragsmenge:** 120 - 200 g/m<sup>2</sup>

Im Allgemeinen genügt ein einseitiger Leimauftrag. Bei schwer verleimbaren Hölzern empfiehlt sich zur Erhöhung der Festigkeit ein beidseitiger Auftrag.

**Offene Zeit:** 5 - 10 Minuten

je nach Auftragsmenge und Verarbeitungsbedingungen

**Pressdruck:** 0,4 - 1,0 N/mm<sup>2</sup>

## Presszeiten:

Anwendung	Temperatur	Presszeit
Fugenverleimung	20 °C	ab 20 min
Fugenverleimung	50 °C	ab 8 min
Flächenverleimung (HPL)	20 °C	ab 30 min
Flächenverleimung (HPL)	50 °C	ab 6 min

## Allgemeine Hinweise:

Abweichende Raumtemperaturen, Luft- und Holzfeuchten und das Wuchsgebiet des Holzes können die oben genannten Presszeiten beeinflussen.

# KLEIBERIT 304.1

Die Endfestigkeit der Verklebung nach DIN/EN 204 wird nach 7 Tagen Lagerung bei 20 °C erreicht.

Kontakt der Verklebung mit Eisen ist zu vermeiden, da Verfärbungen auftreten können.

Holz und Holzwerkstoffe sind Naturstoffe, bei denen es, abhängig vom Wuchsgebiet, durch holzspezifische Eigenschaften in Einzelfällen zu Verfärbungen kommen kann.

## Reinigung

Die Reinigung der Maschinen, Auftragsgeräte und Klebstoffgebände erfolgt mit Wasser.

## Gebindegrößen

### KLEIBERIT 304.1 Leim:

Kunststoffeimer	9,5 kg netto
Kunststoffeimer	26,0 kg netto
Einwegfass	120 kg netto
IBC Kunststoffeinwegcontainer	1.000 kg netto

### KLEIBERIT 304.3 Härter:

Karton mit 12 Flaschen	á	1,30 kg netto
Karton mit 12 Flaschen	á	0,5 kg netto
Kunststoffkanister		25 kg netto

Weitere Gebindegrößen auf Anfrage.

## Lagerung

Im original verschlossenen Gebinde bei 5 - 25 °C ca. 12 Monate lagerfähig.

Der Klebstoff sollte frostfrei transportiert und gelagert werden, er ist bis zu -30 °C wiederauftaubar.

Eine Lagerung über 25 °C verändert die Viskosität.

Stand 30.09.2021 al; ersetzt frühere Ausführungen

#### Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung

Abfallschlüssel 080410

Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

#### Service

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.