

## KLEIBERIT STP-MONTAGEKLEBSTOFFE



KLEIBERIT 584.0

KLEIBERIT 600.0

KLEIBERIT 601.1

KLEIBERIT 601.2

## ELASTISCHES FIXIEREN, KLEBEN UND MONTIEREN MIT INNOVATIVER TECHNOLOGIE

Klebstoffe auf Basis silanterminierter Polymere (STP-Klebstoffe) erzeugen hochbelastbare Verbindungen und werden zunehmend beliebter. Die hohe Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten und die hervorragenden Verarbeitungseigenschaften machen diese Klebstoff-Systeme zu echten Allroundern. Eingesetzt werden STP-Klebstoffe bei Montageanwendungen.

### ANWENDUNGSGEBIET

Im handwerklichen Bereich haben sich STP-Klebstoffe bereits bei vielen Anwendungen bewährt. Mit enormer Klebkraft verbinden diese Klebstoffe unterschiedlichste Materialien. Typische Anwendungen sind Montageklebungen von Fußböden, Fußbodenleisten, Dekorelementen sowie Lüftungs- und Kabelkanälen. Auch in Sanitärräumen erzielen STP-Klebstoffe ausgezeichnete Ergebnisse. Alltägliche Gebrauchsgegenstände wie Haken, Montageplatten oder Spiegel werden zuverlässig auf diversen Untergründen wie beispielsweise Fliesen oder Naturstein montiert.

### VORTEILE

- vielfältig anwendbar auf diversen Untergründen
- überstreichbar
- sehr hohe Anfangsfestigkeit
- dauerelastisch
- außergewöhnliche Resistenz gegen Witterung und UV-Licht
- schnelle & blasenfreie Aushärtung

### KLEIBERIT 601.1 und 601.2

- sehr emissionsarm EC1 plus gemäß GEV Emissionseinstufung



Außenbereich



Sanitärbereich



Küchenbereich



Dekorelemente

## KLEIBERIT STP-MONTAGEKLEBSTOFFE



KLEIBERIT 584.0  
WEISS

KLEIBERIT 600.0  
TRANSPARENT

KLEIBERIT 601.1  
HIGH TACK

KLEIBERIT 601.2



### ANWENDUNGSGEBIETE

KLEIBERIT 584.0 und KLEIBERIT 600.0 sind zwei universell einsetzbare, dauerelastische und schnell abbindende Montageklebstoffe für den Innen- und Außenbereich. Diese 1-Komponenten-Systeme vernetzen mit Luftfeuchtigkeit und bieten ein breites Haftungsspektrum.

- UV-, alterungs- und witterungsbeständig
- breites Haftungsspektrum
- überstreichbar
- dauerelastisch

Mit KLEIBERIT 601.1 und KLEIBERIT 601.2 erweitern wir unser Portfolio im Bereich der Montageklebstoffe.

- Naturstein verträglich
- UV- und witterungsbeständig
- dauerelastisch
- hart-elastisch
- sehr emissionsarm gemäß GEV Emission-Einstufung

### KLEIBERIT 601.1

- sehr gute Anfangshaftung
- Spiegelverklebung nach DIN EN 1306

### HERVORRAGENDE MECHANISCHE KENNWERTE

	KLEIBERIT 584.0	KLEIBERIT 600.0	KLEIBERIT 601.1 High Tack	KLEIBERIT 601.2
Hautbildungszeit (bei 20°C & 50% rel.LF)	25 ± 10 Minuten	25 ± 10 Minuten	8 Minuten	ca. 8 Minuten
Dichte	1,46 g/cm <sup>3</sup>	1,01 g/cm <sup>3</sup>	ca. 1,60 g/cm <sup>3</sup>	ca. 1,54 g/cm <sup>3</sup>
Farbe	weiß	transparent	grau, weiß, beige, schwarz	natur
Härte Shore A	ca. 50	ca. 40	ca. 80	ca. 70
Zugfestigkeit	ca. 2,5 N/mm <sup>2</sup>	ca. 1,5 N/mm <sup>2</sup>	ca. 3 N/mm <sup>2</sup>	ca. 2,5 N/mm <sup>2</sup>
Dehnung	ca. 200 %	ca. 150-200 %	ca. 150 %	ca. 150 %
Gebindegrößen	300 ml/430 g Kartuschen	300 ml/300 g Kartuschen	280 ml/448 g Kartuschen	280 ml/442 g Kartuschen

Andere Gebindegrößen sind auf Anfrage möglich