

KLEIBERIT 782 SUPRAMELT



EINE GLATTE SACHE - DIE SCHMELZKLEBSTOFF-PATRONE IM GLEITMANTEL

ANWENDUNGSGEBIET

Klebung von

- Kunstharzkanten
- Vorgeprimerte ABS-Kanten
- Massivholzkanten
- Polyesterkanten
- Vorgeprimerte PVC-Kanten
- Furnierkanten

VERARBEITUNG

- Das Trägermaterial muss exakt rechteckig bearbeitet und staubfrei sein.
- Platten und Kantenmaterial sind auf Raumtemperatur zu klimatisieren.
- Ideale Holzfeuchte 8-10%, Raumtemperatur mind. 18 °C, Zugluft ist zu vermeiden
- Aufheizzeit 2-5 Minuten, Arbeitstemperatur 200-220 °C
- Besonders wichtig ist die Temperaturkontrolle bei der Klebung von Massivholzkanten.
- Bei langen und starken Werkstücken im oberen Temperaturbereich arbeiten. Erhöhung der Aufschmelzleistung.
- Niedrige Temperaturen vermindern die Benetzung der Kante.
- Auftragsmenge und Anpressdruck sind so einzustellen, dass keine Raupenlinie mehr sichtbar ist. Der Klebstoff soll an den Kantenrändern leicht ausperlen. Das Auftragsbild lässt sich mit einer transparenten Testkante am besten kontrollieren.

HINWEISE

- Bevorzugen Sie für Massivholzkanten schlicht gewachsenes Holz, das nicht zum Schüsseln neigt.
- Holzkanten mit stehenden Jahresringen zur Klebefuge bringen optimale Festigkeit.
- Richten Sie das Kantenmaterial sehr genau zu.
- Die Spanplatte sollte keine zu grobe Schnittfläche aufweisen.
- Stellen Sie das Anpresswerk etwas geringer ein als die Kantenstärke.
- Ein Entfernen des Gleitmantels ist vor der Verarbeitung nicht notwendig.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Basis: Ethylen-Vinylacetat-Copolymer
- Dichte: ca. 1,3 g/cm³
- Erweichungspunkt: (Ring und Kugel) DIN 1995
120 °C ± 10 °C
- Schmelzindex: DIN 53 735 (MFI 150/2.16)
60 ± 15 g/10 min
- Aufheizzeit: 2 - 5 Minuten
- Vorschubgeschwindigkeit: 8 - 20 m/Min., maschinenabhängig
- Wärmebeständigkeit: bis +80 °C je nach Kantenart
- Kältebeständigkeit: bis -20 °C je nach Kantenart
- Farben: weiß (10), elfenbein (20), mahagoni (70), schwarz (99)
- Lieferform: Patrone Ø: 63 ± 0,5 mm
Länge: 80 ± 2,0 mm

REINIGUNG

Bei Reinigung des Auftragsaggregates Vorschriften des Geräteherstellers beachten.

ENTSORGUNG

Abfallschlüssel 080410. Unsere Gebinde sind aus recyclefähigem Material und können der Wiederverwertung zugeführt werden.

GEBINDEGRÖSSEN

Versandkarton mit 45 Patronen, ca. 15 kg netto

LAGERUNG

KLEIBERIT 782 Supramelt ist ca. 2 Jahre lagerfähig. Kühl, trocken und original verschlossen lagern.

KENNZEICHNUNG

Nicht kennzeichnungspflichtig nach EU-Vorschriften. Schmelzklebstoffe geben auch bei Einhaltung der vorgeschriebenen Verarbeitungstemperatur Dämpfe ab. Hierbei können Geruchsbelästigungen auftreten. Werden die vorgeschriebenen Verarbeitungstemperaturen über einen längeren Zeitraum erheblich überschritten, so entsteht darüber hinaus die Gefahr der Entwicklung schädlicher Zersetzungsprodukte. Deshalb sind die Maßnahmen zur Beseitigung der Dämpfe, z.B. durch geeignete Absaugung, zu treffen.